



UNICALCE "P"

Pittura minerale a base di grassello di calce stagionato

Prodotto a base di grassello di calce naturale a lunga stagionatura. E' una pittura traspirante prodotto nel rispetto della natura. Uicalce "P" garantisce una buona resistenza agli agenti atmosferici ed è un prodotto idoneo al ripristino ed al restauro decorativo di edifici storici.

Composizione:	Pittura a base di grassello di calce naturale, a lunga stagionatura, polvere di marmo, pigmenti ed additivi.
Confezioni:	20 – 7,2 kg
Diluizione:	30 – 40 % con acqua
Resa:	3 – 5 mq/kg
Conservazione:	in ambiente fresco con temperatura non inferiore a 5°C.
Metodi d'applicazione:	rullo o pennello
T° d'applicazione:	non inferiore a +5°C. umidità relativa non superiore al 75%.

Sistemi di applicazione:

MURI NUOVI.

Il supporto deve essere pulito, asciutto, sano e liscio. Applicare una mano di SILOFOND, quindi applicare due mani di UNICALCE "P".

MURI VECCHI MAI VERNICIATI.

Asportare polvere e parti non più aderenti, ricostruire le parti danneggiate o mancanti con apposite malte, lasciare stagionare, e applicare una mano di SILOFOND e successivamente due o più mani di UNICALCE "P".

MURI GIA' VERNICIATI O MOLTO DANNEGGIATI E SFARINATI.

Asportare la pittura precedente in fase di distacco, pulire bene la superficie, asportare eventuali parti di intonaco non più aderenti, ricostruire parti mancanti con apposite malte, lasciare stagionare, applicare SILOFOND quindi applicare due o più mani di UNICALCE "P".