

---

# FLEX

## Rivestimento elastico

---

Rivestimento anticavillature per pareti interne ed esterne, che permette di ottenere una finitura ad effetto rustico; è particolarmente indicato come finitura per supporti con crepe e cavillature precedentemente trattati con RASANTE ELASTICO.

**Composizione:** Copolimeri acrilici elastomerici in dispersione acquosa, inerti, minerali, pigmenti, additivi idrorepellenti.

**Confezioni:** kg 25.

**Resa:** 2 – 3 kg/m<sup>2</sup> circa.

**Conservazione:** in ambiente fresco con temperatura non inferiore a + 5 °C.

**T° d'applicazione:** non inferiore a +5°C.  
umidità relativa non superiore al 75%.

**Resistenze:** ottime resistenze alla luce ed alcali forti ed alle intemperie.

**Granulometria massima:** 1,2 mm.

**Preparazione supporti:** prima di applicare il rivestimento elastico FLEX è necessario seguire il ciclo elastico che prevede:

- fissativo a base di pliolite UNISOL "P" sulla parete da ripristinare;
- applicare una rete in fibra di vetro "annegata" in RASANTE ELASTICO;
- applicare un'ulteriore mano di fissativo (all'acqua UNISOL o a base di pliolite UNISOL "P" );
- applicare UNIFOND del colore da Voi scelto;
- terminare il ciclo "anticavillature" con FLEX rivestimento elastico.

**Modo d'impiego:** applicare il prodotto con spatola d'acciaio inox quindi rifinire in senso circolare con spatola di acciaio inox o di plastica se si vuole ottenere un effetto ottico rustico più accentuato.