



TROPICAL

Idropittura per interni

Idropittura per interni, di buona copertura a secco, economica, traspirante, applicabile a pennello, rullo o spruzzo.

Composizione: Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti, minerali, pigmenti additivi idrorepellenti.

Confezioni: litri 14 – 5 – 2,5.

Resa: 7 – 10 mq/lt.

Conservazione: in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.

T° d'applicazione: non inferiore a +5°C.
umidità relativa non superiore al 75%.

Resistenze: buona resistenza alla luce ed agli alcali.

Diluizione: con acqua, in funzione dell'assorbimento del supporto orientativamente da 20 a 30 parti di acqua su 100 di prodotto.

Peso specifico medio: 1,75.

Preparazione supporti:

Gesso, intonaco nuovo, scagliola,.

Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento. Quindi applicare due o più mani di TROPICAL, diluito adeguatamente, in senso incrociato.

Intonaco vecchio, fondi sfarinati, grassello, vecchie tinte, legno, masonite cemento prefabbricato.

Asportare il precedente prodotto che si distacca, spazzolare bene, applicare una o più mani di UNISOL "P", stuccare con UNISTUK, quindi applicare due o più mani di TROPICAL, diluito adeguatamente, in senso incrociato.