



UNICOLOR L.A.

Idropittura lavabile traspirante per interni

Idropittura lavabile traspirante per interni ad elevata copertura, buona distensione, applicabile con pennello, rullo o spruzzo.

Composizione:	Copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa, inerti, minerali, speciali Extenders.
Confezioni:	litri 14 – 5 – 2,5
Resa:	7 – 10 mq/litro
Secco resina su secco totale :	10 %
Conservazione:	in ambiente con temperatura compresa tra +5 e 35° C
T° d'applicazione:	non inferiore a +5°C umidità relativa non superiore al 75%
Resistenze:	buona resistenza alla luce ed agli alcali
Secco resina su secco tot:	15,9%
Diluizione:	con acqua, in funzione dell'assorbimento del supporto orientativamente da 20 a 30 parti di acqua su 100 di prodotto
Peso specifico medio:	1,5
Tempo di sovrapplicazione :	6 ore

Preparazione supporti:

Gesso, intonaco nuovo, scagliola, cemento prefabbricato.

Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento. Quindi applicare due o più mani di UNICOLOR L.A., diluito adeguatamente, in senso incrociato.

Intonaco vecchio, fondi sfarinati, grassello, vecchie tinte, legno, masonite.

Asportare il precedente prodotto che si distacca, spazzolare bene, applicare una o più mani di UNISOL "P", stuccare con UNISTUK, quindi applicare due o più mani di UNICOLOR L.A., diluito adeguatamente, in senso incrociato.