



UNIMICACEO PIU'

Smalto antiruggine ferromicaceo

Smalto ferromicaceo con aspetto metallizzato, anticorrosivo per interni ed esterni.

Composizione: Resine alchidiche, ossido di ferro micaceo, pigmenti anticorrosivi, additivi.

Confezioni: litri 2,5 – 0,75.

Resa: 8 – 12 mq/lt.

Diluizione: con ragia massimo 5 %

Resistenze: ottime a luce, alcali anche forti, ad agenti atmosferici anche industriali.

Peso specifico medio: 1,54.

Essiccazione: fuori polvere dopo circa 3 ore.
sovraverniciabile dopo circa 24 ore.

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.

Modo d'impiego:

Ferro nuovo o mai verniciato.

Asportare completamente la calamina e la ruggine esistente tramite pulizia manuale, meccanica o sabbatura; asportare eventuali tracce di olio o grassi tramite lavaggi con solventi, soda o ammoniaca; applicare 2 mani di UNIMICACEO PIU'.

Ferro già verniciato.

Asportare completamente la ruggine eventualmente esistente ed il precedente prodotto verniciante distaccato dalla superficie; carteggiare, sgrassare, pulire, applicare 2 mani di UNIMICACEO PIU'.