



FONDO PER LEGNO

Fondo sintetico per legno

Protettivo ancorante per legno, carteggiabile idoneo per vecchie porte infissi da ripristinare e successivamente verniciare.

FONDO PER LEGNO è disponibile in tutti i colori di mazzetta.

Composizione: copolimeri acrilici disciolti in ragia minerale, inerti ed additivi.

Confezioni: litri 15 – 2,5 – 0,75.

Secco resina su secco totale : 31 %

Conservazione : a temperatura compresa fra + 5 e 35° C.

Diluizione : 0 – 5 % con ragia minerale

Applicazione : pennello, rullo, spruzzo a temperatura non inferiore a 5° C.

**Essiccazione a 20° C
umidità relativa al 65 – 75%**

Fuori polvere: 2 ore

Al tatto : 4 ore

Profondità : 24 ore

Sovraverniciabile : 16 ore

Resa: 8 – 12 mq. /l. per mano

Pulizia attrezzature : con ragia minerale

Modo d'impiego:

Sgrassare ed asportare vecchie pitture; stuccare ove occorre. Applicare una o più mani di FONDO PER LEGNO, quindi carteggiare e rifinire con prodotto desiderato.